

試験報告書

東京都渋谷区幡ヶ谷 1-25-5
日本サニパック株式会社 殿

一般財団法人 化学研究評価機構
高分子試験・評価センター
東京事業所 所長 荒川 一聡
〒135-0062 東京都江東区東雲2-11-17
TEL 03-3527-5115 FAX 03-3527-5116

品名	ポリ袋 (詳細下記参照のこと)
試験方法	耐熱温度：家庭用品品質表示法 合成樹脂加工品品質表示規程 (平成29年3月30日 消費者庁告示第5号) 準拠
試験年月日	平成29年10月10日

貴社から提出された試験体の試験結果は下記のとおりです。

検体詳細

品名	厚さ (mm)	寸法 (縦 cm×横 cm)
保存袋 HDPE 0.010 mm	0.010	25 cm×35 cm
保存袋 HDPE 0.015 mm	0.015	25 cm×35 cm

試験条件

- 試験体：製品 (製袋)
- 装置 (恒温器)：VTEC-216-H (株式会社イナダ製作所製)
- 試験室の温度及び湿度：23±2℃, (50±5)%

試験結果

品名	耐熱温度 (°C)	状況 ¹⁾
保存袋 HDPE 0.010 mm	110	120°Cにおいて変形 (収縮)
保存袋 HDPE 0.015 mm	110	120°Cにおいて変形 (収縮)

注¹⁾ 試験結果において“変形 (収縮)”とは、無処理品と比較して収縮を認めたものをいう。

本試験報告書を他に掲載するときは当センターの承認を受けてください。


責任者	担当者

No. T-17004297-001-01


一般財団法人 化学研究評価機構
高分子試験・評価センター



状況写真



保存袋 HDPE 0.010 mm
(左側：未処理，右側：試験後)



保存袋 HDPE 0.015 mm
(左側：未処理，右側：試験後)

— 以下余白 —

責任者	担当者